



MARSTON-DOMSEL GmbH

Klebe- und Dichttechnik

Technický list

Rychloschnúce lepidlo **MD-GLUE 101**



Báza:	Etyl kyanakrylát
Farba:	bezfarebné
Viskozita (20°C):	2-5 (mPas)
Hustota:	1,05 (g/cm ³)
Bod vzplanutia	85 (°C)
Zaschnutie - hliník:	5-10 (sekúnd)
Zaschnutie - guma:	3-5 (sekúnd)
Výsledná pevnosť:	24 (h)
Schopnosť vyplňovať špáru max.	0,05 (mm)
Teplotná stálosť od:	-50 (°C)
Teplotná stálosť do:	+80 (°C)
Tepelná vodivosť (ASTM C 177):	0,1
Pevnosť v strihu (DIN 53283):	21 N/mm ²
Doba skladovania pri teplotách 5°C až 8°C:	12 (mesiacov)

Pokyny k spracovaniu:

Lepené diely musia byť čisté a zbavené oleja a mastnoty. Sekundové lepidlo naneste na jednu stranu v tenkej vrstve a lepené časti k sebe pritlačte. K zaschnutiu dôjde, v závislosti na lepenom materiáli, v priebehu niekoľkých sekúnd. Výsledná pevnosť je dosiahnutá po 24 hodinách. Pre urýchlenie vytvrdnutia je možné použiť aktivačnú prísadu č. 9.

Pri lepení materiálov, ako je PP, PE, teflon alebo silikón, musia byť diely najskôr ošetrené základným náterom č. 7.



MARSTON-DOMSEL GmbH

Klebe- und Dichttechnik



Kombinácia materiálov:

Materiál	MD-GLUE 101 Rychloschnúce lepidlo
kov	
plast*	++
guma	
Elastomer/EPDM	+
drevo sklo/	
keramika	
kože	
Charakter	univerzálny

vhodný (+)
obzvlášť vhodný (++)

Skladovanie:

na chladnom, suchom a tmavom

mieste

optimálna teplota: 6°C – 8°C

Balenie:

25 kusov à 20 g Art.Nr.: MGL.101.F20

20 kusov à 50 g Art.Nr.: MGL.101.F50

500 g jednotlivé Art.Nr.: MGL.101.F500

20 kg v 1 plechovke Art.Nr.: MGL.101.K20

Bergheimer Str. 15 ■ D-53909 Zülrich ■ Tel. 02252/94150 ■ info@marston-domssel.de
■ www.marston-domssel.de

Údaje o tomto výrobku sú zostavené na základe nášho najlepšieho vedomia a slúžia len k informačným účelom. Nároky vyplývajúce z týchto údajov sú vylúčené. Pred použitím musíte previesť dôkladné pokusy na základe tohto prospektu. Zodpovednosť za prípadné opatrenia na ochranu majetku a osôb nesie užívateľ. Bezpečnostné listy podľa požadovanej normy je možné na pranie dodať pre všetky výrobky.